

AQUAVIT ECO

Polyuretanový akrylátový antimikrobiální email na vodní bázi. Je špičkovou barvou ideální pro vnitřní i venkovní povrchy ze dřeva, omítky nebo betonu a při použití základové barvy i na sklo, PVC, hliník a kov. Její složení umožňuje vytvářet zdravé prostředí pro přísné podmínky zdravotních ordinací a operačních sálů, laboratoří a pro vytvoření špičkového zdravého prostředí ve školách, školkách, domech, bytech, kancelářích, hotelích, restauracích a veřejných prostorách jako jsou například fitness centra. Při venkovním použití skvěle odolává povětrnostním podmínkám a UV záření. Je k dispozici v matném, saténovém a lesklém provedení. Jeho povrch je velice tvrdý a tak je velice dobře čistitelný a rezistentní na běžné čisticí prostředky pro domácnost nebo dle hygienických norem zdravotních zařízení.

Antimikrobiální funkce jsou certifikovány nejvyšší prestižní certifikací IMSL, Eurofins - Air Comfort Gold, pro vysokou kvalitu vnitřního prostředí a tak je vhodná pro alergiky a osoby s respiračními problémy, Ecolabel - ekologicky šetrný výrobek a podle normy EN 71-3 lze použít i na dětské hračky nebo nábytek.

Hlavní výhody:

- **Antimikrobiální** (certifikované vlastnosti dle ISO 22196)
- **Omyvatelná** (dle EN 13300/ISO11998 třída I. a částečně paropropustná)
- **Velká kryvost** (i přes předchozí tmavé odstíny)
- **Vysoká vydatnost** až 15 m²/l
- **Obohaceno o UV filtry** pro zvýšenou odolnost při venkovním použití
- **S polyuretanem** pro optimální poměr tvrdosti a pružnosti



vysoká
antimikrobiální
certifikace



vytváří vysokou kvalitu
vnitřního prostředí



ekologicky
šetrný výrobek



Certifikace
pro dětské
hračky



vytváří
čisté
prostor
k dýchání



nízká
hodnota
těkavých
látek



bez
amoniaku,
a formal-
dehydu



splňuje
systém
udržitelného
rozvoje

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE

Viskozita

95±10 KU (ASTM D 562, 25°C)




Měrná hmotnost

1,27 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811) pro bílou

Lesk

@ 60° (ISO 2813)
< 5 units (mat)
20-40 units (saten)
> 75 units (lesk)

VYDATNOST



Na jednu vrstvu
12-15 m²/l



Na dvě vrstvy
6-8 m²/l

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Bílá
+
Báze

750ml
(1 kg)

cca 10,1 m²

2,5l
(3,2 kg)

cca 33,7 m²



POVRCH

Matný

Satén

Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
5-15%

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
60 - 120 min

Druhá vrstva
6 - 8 h

MOŽNOSTI APLIKACE




TÓNOVÁNÍ

4500+

Široká škála odstínů
díky tónovacímu
systému Vitex
Global Collection

nebo za pomoci
tónovacích past a
pigmentů



DLE VZORNÍKŮ



INFORMACE K APLIKACI

Pro: Exteriér nebo interiér, nové dřevěné a kovové povrchy (na základovou barvu), staré lakované povrchy vodou ředitelnými barvami nebo laky na bázi rozpouštědel (jako jsou dveře, okna, skříně atd.). Vhodné i pro vnitřní stěny, beton, sádkarton, betonové povrchy. Vhodný i pro systémy s výztužnou vrstvou např. vertex, nebo sklovláknitou mříž v kobinaci betonových nebo sádkových stěrek (např. Vitex Acrylic Putty, Acrylic nebo Light, Visto Ready Smooth nebo Fine)

Povrch musí být suchý, čistý, zbaven prachu, volných částí staré barvy, volných kamínků po štukování nebo broušení, mastnoty a zbytků tapet nebo lepidla z nich.

Pro penetraci povrchu použijte klasickou penetraci Primer 100% Acrylic, hloubkovou penetraci Acrylan Unco Eco, nebo adhézní můstek Grip360. Na dořevo a kov základovou barvu velatura nebo Velatura Eco).

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádkou, nechte zaschnout a přebrousíte a zbavte prachu.

Povrchy znečištěné kouřem, proteklinami, rzí, kouřem, nikotinem, potravinami, nápoji nebo jinými druhy skvrn ošetřete izolátorem skrn Blanco Eco (funguje také jako penetrace).

Barvu naředěte dle technického listu – nepřeřezujte!. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým nářadím.

Barvu při delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkací trysku.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost barvy na m2 je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném nářadí nebo pracovním postupu.

Při přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další práci opět dobře promíchejte (už neředěte).

Plastovou nádobu zrecyklujte. Nevyhazujte se zbytky barvy a nepoužitou barvu zlikvidujte dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

Nejvyšší omyvatelnosti je dosaženo při aplikaci dvou vrstev. Barva získá své omyvatelné vlastnosti po cca 30 dnech.

Pokud je potřeba stěnu omýt od nečistot, použijte vlažnou vodou a měkkou houbu nebo hadřík. Nepoužívejte agresivní čistící prostředky na bázi chlórů nebo rozpouštědel (líh, benzín, ředidlo) nebo prostředky s pískem. Na čištění nepoužívejte drátěnku nebo úklidové prostředky se zdrsňeným povrchem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE



Výrobek neobsahuje amoniak, formaldehyd, aromatické uhlovodíky, těžké kovy nebo alkylfenoethoxyaláty. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádobu by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.



Odolnost proti bakteriím, virům MRSA, Salmonela, E.Coli. Vysoká odolnost proti mycím cyklům včetně použití desinfekčních prostředků.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z dlouhodobých zkušeností z praxe a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenes odpovědnost za případné škody na majetku nebo zdraví, pokud je výbek použit v rozporu s návodem k použití nebo bezpečnostním listem v důsledku látek, které výrobek obsahuje. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DIČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

