

# VISTA Acrylic SILICON

Silikon-akrylová fasádní barva na bázi akrylátových a silikonových kopolymerních pryskyřic. Díky přídavku silikonu může fasáda "dýchat" a nepřijímá venkovní vlhkost, přesto je vysoce paropropustná. Je odolná vůči nevhodným povětrnostním podmínkám a vůči usazování prachu a organickým nečistotám a tak snižuje tvorbu řas a plísní (tzv. zelenání fasády). Má samočistící efekt, díky snadněji stékající vodě při deštích. Má vysokou krycí schopnost a vysokou vydatnost. Má skvělé aplikační vlastnosti.

Odolá i časté změně teplot a nepřízní počasí a je UV odolná (nežloutne a nepraská). Díky své vysoké bělosti má vysokou světelnou odrazivost a přispívá k menšímu zahřívání budov v letním období.



umožňuje fasádě dýchat



nízká hodnota  
těkavých látek



bez amoniaku,  
a formaldehydu

## Hlavní výhody:

- Nepropustí dovnitř vlhkost a současně umožňuje fasádě dýchat
- Zvýšená pružnost, která se přizpůsobuje se pohybům podkladu
- Vynikající bělost, vysoká vydatnost a krycí schopnost
- Ideální i pro venkovní povrchy, které vyžadují časté přetírání

## VLASTNOSTI PRODUKTU

### TECHNICKÉ INFORMACE



**Viskozita**  
110 ± 10 KU  
(ASTM D 562, 25°C)

**Měrná hmotnost**  
1,60 ± 0,02 Kg / L  
(ISO 2811) pro bílou

**Lesk**  
< 5 units @ 60°  
(ISO 2813)

### POVRCH

Matný

Satén

Lesk

### ŘEDĚNÍ



**Čistou vodou**  
0-10%

### SCHNUTÍ



**Suché na dotyk**  
30-60 min

**Druhá vrstva**  
3-4 h

### MOŽNOSTI APLIKACE




### TÓNOVÁNÍ


**1500+**

Široká škála odstínů  
díky tónovacímu  
systému Vitex  
Global Collection

nebo za pomoci  
tónovacích past a  
pigmentů



### VYDATNOST



**Na jednu vrstvu**  
10-12 m²/l



**Na dvě vrstvy**  
5-6 m²/l

### OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

| Bílá<br>(zároveň<br>báze) | 2,94l<br>(4,7kg) | 8,82l<br>(14,2kg) | 14,7l<br>(23,6kg) |
|---------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|                           | cca 35m²         | cca 108m²         | cca 176m²         |



## INFORMACE K APLIKACI



Povrch musí být suchý, čistý, zbaven prachu, volných částí staré barvy, volných kamínků po štukování nebo broušení.

Pro penetraci povrchu použijte klasickou penetraci Primer 100% Acrylic nebo hloubkovou penetraci Acrylan Unco Eco. Pro problémově savé povrchy použijte GRIP360

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádkou, nechte zaschnout a přebrouste a zbavte prachu.

Barvu nařed'te dle tohoto technického listu – nepřeředit! barva by ztratila své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým náradím, pigment je hodně usazený na dně. Neobávejte se hustoty barvy, je to její přirozená vlastnost.

Použijte fasádní váleček s vyšším chlupem (15mm – 17mm).

Barvu při delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkáci trysku.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost produktu na m<sup>2</sup> je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném náradí nebo pracovním postupu. Především u omítek, betonu nebo dřeva je nasákavost povrchu výrazně vyšší a tím se bude snižovat vydatnost.

Při krátkodobém přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neřed'te). Minimalizujte plýtvání barvou odhadem množství, které budete potřebovat. Neřed'te všechnu barvu v plechovce, ale pouze tolik, kolik potřebujete pro denní aplikaci barvy. Nádobu uzavřete a uložte ji pro budoucí použití.

Plastovou nádobu zrecyklujte. Nevyhazujte se zbytky výrobku do běžného odpadu, ale zlikvidujte ho dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

## DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

## Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **40 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **39 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

## Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

## ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtete označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na [www.eurocolors.cz](http://www.eurocolors.cz) nebo na [obchod@eurocolors.cz](mailto:obchod@eurocolors.cz)

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

## Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10  
IČO: 23366826, DIČ: Cz23366826, [www.eurocolors.cz](http://www.eurocolors.cz)

