

GYPSUM BOARD

Bílá penetrace na sádkokarton (všechny druhy), beton, zdivo a štukové nebo sádrové omítky do vnitřních prostor. **Výrazně zrychluje výmalbu díky snížení počtu vrstev** (lze malovat jen na dvě vrstvy Gypsum Board + malířská barva Vitex). Neobsahuje písek, lze aplikovat i nástřikem.

Díky své vysoké bělosti ihned kryje na první vrstvu, výsledný povrch je hladký (podobný finální malbě), je matný a otěruvzdorný. Sjednocuje nasákavost rozdílných povrchů (například sádkokarton – beton). Ideální i jako podklad pro přemalování původních tmavých odstínů.

Pro sádrové stěrky doporučujeme nejdříve použít penetraci Vitex Acrylan Unco Eco nebo Vitex Primer 100% Acrylic. Lze zatónovat do světlých pastelových odstínů.



nízká hodnota
těkavých látek



bez amoniaku,
a formaldehydu



vytváří čisté
prostředí
k dýchání

Hlavní výhody:

- Okamžité vysoké krytí, otěruvzdorný matný povrch
- Lze malovat na dvě vrstvy (penetrace + vrchní barva)
- Neobsahuje písek, lze aplikovat i nástřikem
- Skvělé řešení pro zrychlení a zlevnění malby

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita
105 ± 5 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Měrná hmotnost
1,72 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811)

Lesk
< 5 units @ 60°
(ISO 2813)

POVRCH

Matný

Satén

Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
5-10% pro válec, štětec
10-20% pro nástřik

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
30-60 min

Druhá vrstva (barva)
6-8 h

MOŽNOSTI APLIKACE




TÓNOVÁNÍ

Netónuje se



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
12-14 m²/l



Na dvě vrstvy
neaplikuje se

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Bílá

3l
(5,2kg)

cca 42m²

10l
(17,3kg)

cca 140m²



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý a **především dobře zbaven prachu po broušení sádrokartonu** (ideální je odsáátí vysavačem). U štukových omítek nesmí být na zdech volné kamínky. Při přetírání původních barev odstraňte původní volné části staré barvy nebo tapety a lepidla z nich. Povrch nesmí být mastný.

Na sádrové stěrky nejdříve použijte klasickou penetraci Vitex Primer 100% Acrylic nebo Vitex Acrylan Unco Eco.

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádrou, nechte zaschnout a přebrousíte a zbavte prachu.

Penetraci naředte dle tohoto technického listu – nepřehřejte, penetrace by ztratila své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým náradím, pigment je hodně usazený na dně. Neobávejte se hustoty barvy, je to její přirozená vlastnost.

Použijte váleček s vyšším chlupem (12mm – 15mm).

Penetraci při delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkací trysku.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost produktu na m² je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném nářadí nebo pracovním postupu. Především u omítek, betonu nebo dřeva je nasákavost povrchu výrazně vyšší a tím se bude snižovat vydatnost.

Při krátkodobém přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neředte). Minimalizujte plýtvání barvou odhadem množství, které budete potřebovat. Neředte všechnu barvu v plechovce, ale pouze tolik, kolik potřebujete pro denní aplikaci barvy. Nádobu uzavřete a uložte ji pro budoucí použití.

Plastovou nádobu zrecyklujte. Nevyhazujte se zbytky výrobku do běžného odpadu, ale zlikvidujte ho dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **30 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **22 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DiČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

