

PRIMER 100% ACRYLIC

Polotransparentní penetrace na vodní bázi ze 100% akrylových pryskyřic. Používá se jako podklad pod vodou ředitelné barvy Vitex (emulzní, akrylové, cementové barvy, reliéf atd.). Velmi snadno se nanáší a má vysokou vydatnost. Sjednocuje nasákavost podkladu, snižuje vydatnost barvy, zlepšuje vzhled, krycí schopnost a odolnost konečného nátěru vůči povětrnostním vlivům. Je to vhodný základní nátěr na alkalické povrchy, který je impregnuje a stabilizuje. Výrobek s nízkým zápachem při jeho aplikaci, protože neobsahuje amoniak.



Hlavní výhody:

- vysoká přilnavost k podkladu,
- sjednocuje nasákavost, snižuje vydatnost barvy, zlepšuje vzhled
- vysoká vydatnost st z litru
- odolná vůči povětrnostním vlivům



nízká hodnota
těkavých látek



bez amoniaku,
a formaldehydu

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita
70 ± 5 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Měrná hmotnost
1,03 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811)

Lesk
neudává se
(ISO 2813)

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
300-400%

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
15-30 minut

Druhá vrstva (barva)
4-6 h

MOŽNOSTI APLIKACE



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
18-20 m²/l

OBJEM BALENÍ

Bílá

750ml

3l

10l

INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý, **zbaven prachu**, U štukových omítek nesmí být na zdech volné kamínky. Odstraňte původní volné části staré barvy, tapet a lepidla z nich. Povrch nesmí být mastný.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **30 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **6 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtete označení uvedené na obalu. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.mokuso-distribution.cz.

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Mokuso Distribution s.r.o., Čimická 442/33, 182 00 Praha
IČO: 21020141 | www.mokuso-distribution.cz

