

CEMENT PAINT

Vysoce kvalitní akrylátová barva na vodní bázi **pro nátěr betonových a cementových podlah a zdí. Je vhodná do venkovních i vnitřních prostor.**

Díky své vynikající odolnosti vůči zásadám ji nepoškodí chemické látky jako je vápno a nevtváří se tak mapy.

Je ideální pro nátěry a ochraně všech betonových a cementových podlah, štukovaných zdí, betonu, na chodníky, parkoviště, ve skladech atd., ale také na betonové prvky a je vhodná i na ostatní porézní stavební povrchy (cihly, itong apod.). Lze s ní vytvářet i sokly na chodbách, šatnách, technických místnostech nebo v halách. Poskytne okamžitou vysokou kryvost už na první nátěr, má vysokou vydatnost a mechanickou odolnost. Velice dobře se aplikuje štětkou nebo válečkem, ale lze aplikovat i nástřikem. Výsledný povrch je matný a protiskuzový. Je čistitelný za mokra neagresivními čistícími prostředky. Dodává se ve čtyřech předmíchaných odstínech.



nízká hodnota
těkavých látek



bez amoniaku,
a formaldehydu

Hlavní výhody:

- odolnost proti chemickým látkám
- vysoká vydatnost a kryvost
- matný a protiskuzový povrch
- vysoce odolný vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita
110 ± 10 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Měrná hmotnost
1,49 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811)

Lesk
< 5 units @ 60°
(ISO 2813)

VYDATNOST



Na jednu vrstvu
15-17 m²/l

Na dvě vrstvy
8-9 m²/l

POVRCH

Matný

Satén

Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
8-10%

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
30-60 min


Druhá vrstva (barva)
3-4 h

MOŽNOSTI APLIKACE



TÓNOVÁNÍ

Netónuje se



Předtónováno
ve čtyřech
odstínech

Terracota

Steel

Cement

Anthracite

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Čtyři před- míchané odstíny	750ml (1,1kg)	3l (4,5kg)	10l* (15kg)
	až 12,5m ²	až 51m ²	až 170m ²

* Odstín Steel
není k dispozici
v balení 10l



INFORMACE K APLIKACI



Povrch musí být suchý, čistý a **především dobře zbaven prachu po broušení a volných kamínků** (ideální je odsátí vysavačem). Při přetírání původních barev odstraňte původní volné části staré barvy, lepidel a podobně. Povrch nesmí být mastný.

Na problematické povrchy použijte adhezni můstek Grip360 nebo hloubkovou penetraci Acrylan Unco Eco.

Praskliny nebo otvory vyplňte tmelem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light nebo Acrylic Putty Elastomeric. Po zaschnutí a přebrousíte a zbavíte prachu.

Produkt naředíte dle tohoto technického listu – nepřeřezujte!, produkt by ztratil své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým náradím, pigment je hodně usazený na dně. Neobávejte se hustoty barvy, je to její přirozená vlastnost.

Použijte váleček s chlupem (10mm – 12mm).

Produkt po delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkací trysku.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost produktu na m² je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném náradí nebo pracovním postupu. Především u omítek, betonu nebo dřeva je nasákavost povrchu výrazně vyšší a tím se bude snižovat vydatnost.

Při krátkodobém přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neředíte). Minimalizujte plýtvání barvou odhadem množství, které budete potřebovat. Neředíte všechnu barvu v plechovce, ale pouze tolik, kolik potřebujete pro denní aplikaci barvy. Nádobu uzavřete a uložte ji pro budoucí použití.

Plastovou nádobu zrecykluje. Nevyhazujte se zbytky výrobku do běžného odpadu, ale zlikvidujte ho dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **40 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **39 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DiČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

