VISTA Acrylic SILICON

Silikon-akrylová fasádní barva na bázi akrylátových a silikonových kopolymerních pryskyřic. Díky přídavku silikonu má fasáda **samočistící efekt**, kdy po ní lépe stéká voda při deštích a vymývá organické nečistoty. Snižuje tak tvorbu řas a výrazně **snižuje tak zvané zelenání fasády**. Fasáda také lépe „dýchá" a nepřijímá venkovní vlhkost, přesto je vysoce paropropustná. Je odolná vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám a vůči usazování prachu a organických nečistot. Má skvělé aplikační vlastnosti.

Odolá i časté změně teplot a nepřízni počasí a je UV odolná (nežloutne a nepraská). Díky své vysoké bělosti má vysokou světelnou odrazivost a přispívá k menšímu zahřívání budov v letním období.

Je vhodná na nové fasády (doporučujeme penetraci) i jako obnovovací nátěr stávajících fasád (skvěle kryje i předchozí tmavé nátěry).



umožňuje fasádě dýchat

nízká hodnota těkavých látek

bez amoniaku, a formaldehydu

Hlavní výhody:

- Nepropustí dovnitř vlhkost a současně umožňuje fasádě dýchat
- Zvýšená pružnost, která se přizpůsobují se pohybům podkladu
- Vynikající bělost, vysoká vydatnost a krycí schopnost
- Ideální i pro venkovní povrchy, které vyžadují časté přetírání

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE

Viskozita
110 ± 10 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Měrná hmotnost
1,60 ± 0,02 Kg / L
(ISO 2811) pro bílou

Lesk
< 5 units @ 60°
(ISO 2813)

VYDATNOST

Na jednu vrstvu
10-12 m^2/l

Na dvě vrstvy
5-6 m^2/l

POVRCH

Matný | Satén | Lesk

ŘEDĚNÍ

Čistou vodou
0-10%

SCHNUTÍ

Suché na dotyk
30-60 min

Druhá vrstva
3-4 h

MOŽNOSTI APLIKACE

TÓNOVÁNÍ

1500+

Široká škálá odstínů díky tónovacímu systému Vitex Global Collection

nebo za pomoci tónovacích past a pigmentů

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Bílá (zároveň báze)	**2,94l** (4,7kg)	**8,82l** (14,2kg)	**14,7l** (23,6kg)
	cca 35m^2	cca 108m^2	cca 176m^2



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý, zbaven prachu, volných částí staré barvy, volných kamínků po štukování nebo broušení.

Pro penetraci povrchu použije klasickou penetraci Primer 100% Acrylic nebo hloubkovou penetraci Acrylan Unco Eco.
Pro problémově savé povrchy použijte GRIP360

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádrou, nechte zaschnout a přebrušte a zbavte prachu.

Barvu nařeďte dle tohoto technického listu – nepřeřeďujte!, barva by ztratila své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým nářadím, pigment je hodně usazený na dně. Neobávejte se hustoty barvy, je to její přirozená vlastnost.

Použijte fasádní váleček s vyšším chlupem (15mm – 17mm).

Barvu při delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkací trysku.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost produktu na m^2 je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném nářadí nebo pracovním postupu. Především u omítek, betonu nebo dřeva je nasákavost povrchu výrazně vyšší a tím se bude snižovat vydatnost.

Při krátkodobém přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neřeďte).
Minimalizujte plýtvání barvou odhadem množství, které budete potřebovat. Neřeďte všechnu barvu v plechovce, ale pouze tolik, kolik potřebujete pro denní aplikaci barvy. Nádobu uzavřete a uložte ji pro budoucí použití.

Plastovou nádobu zrecyklujte. Nevyhazujte se zbytky výrobku do běžného odpadu, ale zlikvidujte ho dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)

"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **40 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **39 g/l** (výrobek lze používat).

Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování

Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ

Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:
Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, ,DIČ: Cz23366826, www.eurocolors.cz